

MULTILANI VÄRVIDE KASUTAMINE

1. Aluspinna ettevalmistamine

- Eemaldage hoolikalt liimivärvide jäägid.
- Aluspinna peab olema puhastatud bioloogilise ja keemilise päritoluga plekkidest ja võõradest (selliste plekkide ja võõradest puhul tuleks nende eemaldamiseks kasutada spetsiaalseid vahendeid).
- Eemaldage emulsioonvärvidega värvitud pindadelt määrdeained.
- Värvitav pind peab olema puhas, kuiv, tolmuvaba, pragudeta ja krunditud **sügavale imbuva tootega**.
- Pärast krunditud seina täielikku kuivamist kandke peale **kvarts- või silikaatliiva sisaldav kruntvärv või aluskrohv**.
- Aluspinna hoolikas ettevalmistus tagab parima lõpptulemuse.

2. Värvimine

- Värsket krohvikihiti värvige 3–4 nädala möödudes pärast selle pealekandmist.
- Värvige eranditult HVLP survepüstoliga (madal õhurõhk – vähe õhku, palju värvi)
 - ühtlane pealekandmiskiirus
 - korduv pealekandmine
 - hea pihustumuster
 - madal rõhk püstolis ei pritsi värvi laiali
 - säilib tilkade suurus
- Pihustage värvi värvitavale pinnale 90-kraadise nurga all, hoides püstolit värvitavast pinnast võrdsel kaugusel.
- Maalritööd tuleb teha heades ilmastikutingimustes (ilma udu, vihma, lumeta).
- **Ainult üks kiht värvi, värvi mitte segada ega lahjendada.**

3. Lisateave

- Värvige temperatuuril 5–30 °C.
- Pärast värvimist peske tööriistad veega puhtaks.
- Eemaldage maalriteip kohe pärast värvimise lõppu; maalritööde ajal ja pärast nende lõpetamist tuulutage ruumi enne selle kasutuselevõttu kuni iseloomuliku lõhna kadumiseni.
- Veepõhine toode, mis saab miinustemperatuuril püsivalt kahjustada.
- **Lõpptulemust hinnake pärast värvi täielikku kuivamist.**
- **Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid ega küürige intensiivselt, sest see võib värvikihti kahjustada.**

Kõlblikkusaeg: 24 kuud alates tootmiskuupäevast avamata originaalpakendis jahedas, kuid külma eest kaitstud kohas, avatud pakend kasutada ära 30 päeva jooksul

Kaubanduslik pakend: 1 kg, 2 kg, 5 kg
Poola tervishoiuasutuse (PZH) tunnistus BK/B/0461/01/2019